

HOTMELT GD Sellador Secundario para Termopanel

Descripción:

Adhesivo termofusible monocomponente, para la fabricación de DVH. Se aplica en estado caliente y al enfriarse se solidifica, formando un sellado hermético y duradero. Se utiliza específicamente como sellador secundario, complementando al sellador primario, que suele ser de butilo y actúa como barrera principal contra la humedad (bajo MVTR). Tiene excelente adhesión al vidrio y a separadores tanto rígidos como flexibles. Muy bajo índice de transmisión de vapor de agua y gases. No contiene disolventes volátiles.

**DHV • TERMOPANEL • EXCELENTE ADHERENCIA
HERMÉTICO • SIN SOLVENTE**

Preparación:

Las superficies a sellar deben estar secas, limpias y libres de polvo o grasa. Hotmet GD se entrega listo para usar. Temperatura recomendada de procesamiento para el equipo de fusión 175 °C.

Aplicación:

La aplicación del sellador Hotmelt GD debe realizarse a una temperatura ambiente de no menos de 15 °C, y la superficie de vidrio no debe ser por debajo de los 5 °C. Sellador Hotmelt GD se aplica a temperatura de + 170 + 180 °C con extrusora hotmelt.

Almacenamiento:

Conservar en lugar fresco y seco a temperatura ambiente entre 5 a 25 °C y almacenarse durante 24 meses en envase original. Una vez abierto utilizar.

Advertencia:

Mantener fuera del alcance de niños. Evitar contacto con ojos, piel y mucosas. Usar en ambiente ventilado. También se recomienda consultar recomendaciones de la etiqueta a utilizar.

Embalaje: Caja de cartón.

Presentación, Color, Formato, Código, Embase Contenedor:

			
Color	Formato	Código	Uds. x Caja
Negro	6,5 Kg	20200STC006	1

Características Físico - Químicas:

Base	: Caucho sintético
Color	: Negro
Consistencia	: Material rígido, procesable a +170 a +180 °C
Densidad	: 1,17 g/cm ³
Resistencia al desgaste	(DIN ISO 1183-1, +23°) : ≥ 4 N/mm
Permeabilidad Gas	(Método de ensayo del fabricante)
Índice de transmisión de vapor de agua	: < 0.01 g/m ² (EN 1279.4) : < 0.2 g/m ² 24h (EN 1279.4)
Contenido volátil	
Empañamiento	: ≤ 1 % (EN 1279.6, anexo G) : Sin empañamiento visual
MVI	(EN 1279.6, anexo C) : 155 cm ³ /10 min (DIN ISO 1133, 2,16 kg, +180°C)

*Valores referenciales. Pueden variar según condiciones ambientales, tipo de sustrato y condiciones de aplicación.



Importante: Es de absoluta responsabilidad del cliente utilizar, aplicar, emplear y destinar el o los productos, equipos y/o servicios adquiridos, conforme a las instrucciones que se entregan en el envase, embalaje o presentación de los productos, equipos y/o del servicios adquirido, sugeridas por el fabricante. Es deber del consumidor leer detenidamente las indicaciones, que consisten en la correcta aplicación y utilización de los productos, equipos y/o servicios, con el fin, de cumplir con la finalidad que persigue el cliente. Todo usuario debe efectuar pruebas y análisis completos para asegurar que los productos, equipos y/o servicios sean seguros y adecuados para su uso. Atendiendo que dichas pruebas, análisis y usos realizados por el cliente no son supervisados ni controlados por Soluex, ya que, son de exclusiva responsabilidad del usuario y por consiguiente, Soluex no será responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por el uso incorrecto, indebido o que no cumpla con las instrucciones de estos productos, equipos y/o servicios conseguidos. Lo anterior en estricta relación con lo señalado en la parte final de la letra b) del artículo 3° de la ley 19.496, sobre "Protección de los Derechos del Consumidor".

Fecha Última Actualización: 10/03/25 - Fecha Última Revisión: 10/03/25 - Versión: v250310

