

HOTMELT SBS Sellador Secundario para Termopanel

Descripción:

Sellador Hotmelt SBS monocomponente, de caucho de butilo. Cociente de transmisión de vapor de agua muy bajo. Sellador Secundario para unidades DVH (Doble vidrio hermético). La composición del material proporciona una amplia gama de plasticidad en el rango de temperatura de la unidad de vidrio, las propiedades de adhesión requeridas en las estructuras críticas. Estabilidad química y resistencia a la luz, que garantiza un funcionamiento a largo plazo. No contiene disolventes volátiles.

**DVH • TERMOPANEL • EXCELENTE ADHERENCIA
HERMÉTICO • SIN SOLVENTES**

Preparación:

Las superficies a unir deben estar secas, limpias y libres de polvo o grasa. Hotmet SBS se entrega listo para usar. Temperatura recomendada de procesamiento para el equipo de fusión 175 °C. Temperatura de procesamiento para el equipo de fusión barril 150 - 180 °C.

Aplicación:

La aplicación del sellador Hotmelt SBS debe realizarse a una temperatura ambiente de no menos de 15 °C, y la superficie de vidrio no debe ser por debajo de los 5 °C. Las unidades estándar deben tener una profundidad de sellado de 6 a 8 mm. Sellador Hotmelt SBS se aplica a temperatura de + 170 + 190 °C con extrusora hotmelt.

Almacenamiento:

Conservar en lugar fresco y seco (10 a 30 °C), puede almacenarse a temperatura ambiente durante 24 meses.

Advertencia:

Mantener fuera del alcance de niños. Evitar contacto con ojos, piel y mucosas. Usar en ambiente ventilado.

Embalaje: Caja de cartón.**Presentación, Color, Formato, Código, Embase Contenedor:**

Color	Formato	Código	Uds. x Caja
Negro	7 Kg	20200STC004	1

Características Físico - Químicas:

Base	: Elastómeros Estéticos
Densidad	: 1,19 g/cm3
Dureza Cubierta (23 °C)	: 55 -60 Shore A
Nivel de Permeabilidad al Vapor	: 0,2 g / m2 por día
RT (Lap Shear - Aluminum)	: 45 Psi
Temperatura Aplicación	: + 175 y + 205 °C
Color	: Negro
Almacenamiento	: Espacio seco y limpio < 38 °C
Vida Útil	: 24 meses

*Valores referenciales. Pueden variar según condiciones ambientales, tipo de sustrato y condiciones de aplicación.

Importante: Es de absoluta responsabilidad del cliente utilizar, aplicar, emplear y destinar el o los productos, equipos y/o servicios adquiridos, conforme a las instrucciones que se entregan en el envase, embalaje o presentación de los productos, equipos y/o del servicios adquirido, sugeridas por el fabricante. Es deber del consumidor leer detenidamente las indicaciones, que consisten en la correcta aplicación y utilización de los productos, equipos y/o servicios, con el fin, de cumplir con la finalidad que persigue el cliente. Todo usuario debe efectuar pruebas y análisis completos para asegurar que los productos, equipos y/o servicios sean seguros y adecuados para su uso. Atendiendo que dichas pruebas, análisis y usos realizados por el cliente no son supervisados ni controlados por Soluex, ya que, son de exclusiva responsabilidad del usuario y por consiguiente, Soluex no será responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por el uso incorrecto, indebido o que no cumpla con las instrucciones de estos productos, equipos y/o servicios conseguidos. Lo anterior en estricta relación con lo señalado en la parte final de la letra b) del artículo 3° de la ley 19.496, sobre "Protección de los Derechos del Consumidor".

Fecha Última Actualización: 10/03/25 - Fecha Última Revisión: 10/03/25 - Versión: v250310

